

# Hz Basic Akustikplade 001-R



## Anvendelsesområde

Hz Basic akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton på lige eller let kurvede overflader. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære 20 kg/m<sup>2</sup>.

## Materialebasis

Hz Basic R akustikplade består af specialfremstillet genanvendelig hård tekstilplade, lamineret med en specialfremstillet 9 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf af 100% er genbrugsmateriale.

## Opbevaring

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

## Udførelse

Underlag skal være tørt, fri for fedt og løse bestandse. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med Hz Grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med Hz Grunder. Hz Basic akustikplader fuldklæbes med fleksibel fliseklæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tanding, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i tekstilpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. Hz Fill bruges på alle kanter af plader. Læs leverandørs instruktioner.

## Tørretid

Ved 20 °C og 50 % RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Pudsning kan derefter foretages samme dag.

## Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.




# Hz Basic Akustikplade 001-R


## Specifikationer

Pladetykkelse	32 mm
Pladeformat	600 x 800 mm (0,48 m <sup>2</sup> )
Forbrug	2,083 plade pr m <sup>2</sup>
Farve	Hvid eller mørk
Brandklasse	A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1. Godkendt til klasse 1 og klasse 2 beklædning

### Hz Basic Akustikplade 001-R - med Hz Akustikpuds 03



### Hz Basic Akustikplade 001-R - med Hz Akustikpuds 09



## Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Basic Akustikplade 001-R



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 09