

# Produkt datablad

## hz akustikplade 005 og 007



---

**Anvendelsesområde:**

hz akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære 20 kg/m<sup>2</sup>

---

**Materialebasis:**

hz akustikplader består af specialfremstillet bioopløselig hård glasuldplade hvoraf ca. 75% er genbrugs materiale, monteret sammen med en specialfremstillet 10- og 12 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf af 94% er genbrugsmateriale.

---

**Pladetykkelse:**

Akustikplade 005 50 mm

Akustikplade 007 52 mm

---

**Pladeformat:**

600 x 800 mm (0,48 m<sup>2</sup>)

---

**Forbrug:**

2,083 plade pr. m<sup>2</sup>

---

**Farve:**

Hvid eller grå.

---

**Brandklasse:**

Ikke brændbar, klasse A1

---

**Opbevaring:**

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

---

**Udførelse:**

Underlag skal være tørre, fri for fedt og løse bestandser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med egnede mineralsk grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med egnede mineralsk grunder. hz akustikplader fuldklæbes med letfix klæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tanding, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i glasuldpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. hz fill bruges på alle kanter af plader. Læs leverandørs instruktioner.

---

**Tørretid:**

Ved 20 grader celsius og 50% RF er klæber stabil efter 1,5 til 2 timer, og gennemhærdet efter et døgn ved 2 mm lagtykkelse.

Slibes efterfølgende med girafslibes tilkøbet støvsuger.

---

**Henvisninger:**

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.