

# Produkt datablad

## hz akustikpuds 07

---

**Anvendelsesområde:**

Brugsklar akustikpuds som afsluttende lag til hz system 9 og 11.

---

**Materialebasis:**

Dispersionpuds på silikatbasis.

---

**Kornstørrelse:**

0,3 - 0,5 mm

---

**MAL-kode (1993):**

00 - 1

---

**Emballagestørrelse:**

18 kg spand.

---

**Farve:**

Hvid, NCS S 0500 - N

---

**Forbrug:**

1,6 - 1,8 kg pr. m<sup>2</sup>

---

**VOC indehold:**

EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l. Dette produkt indeholder 0,125% (2,438g/l).

---

**Emissionsklasse:**

M1

---

**Brandklasse:**

Klasse A2-s1, d0 DIN EN 13501-1

---

**Opbevaring:**

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5° C og max 30° C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

---

**Udførelse:**

hz acoustic systemer kan kun installeres af certificerede installatører. Kontroller underlaget for planhed ved brug af strejflys v/1000 W. Underlaget skal være tørt og rent, og eventuelle huller og samlinger skal lukkes inden påføring. Pudsens er brugsklar, og skal ikke tilsættes vand inden miksning med elektrisk røremaskine. hz akustikpuds påføres med speciel sprøjtemaskine som Inomate M8. Forhør nærmere med leverandør. Pudsens påføres over to gange, vådt i vådt, og sprøjtes i cirkelbevægelser. Værktøj rengøres umiddelbart efterfølgende med vand. Læs leverandør instruktioner.

---

**Forhold på pladsen:**

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius. Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring. Sørg for god udluftning eller luftcirkulation ved påføring, og brug åndedrætsværn type A2.

---

**Særlige forhold på pladsen:**

Omliggende overflader så som glas, klinker, keramik, natursten og planter afdækkes omhyggeligt. Ved stænk, afvask med vand umiddelbart.

---

**Tørretid:**

Ca. 24 timer ved 20 grader celsius og max 60% RF .

---

**Henvisninger:**

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.