



## Vedligehold af hz system 1

	Løsning
<b>Rengøring</b>	Almindelig rengøring foretages ved let afbørstning af overfladen med blød børste og/eller let støvsugning med ren børste. Der må IKKE gøres forsøg på rengøring med vand eller rengøringsmidler.
<b>Let vedligehold</b>	<p>Overfladen må aldrig males, eller påføres andre produkter end det som er godkendt af leverandør/producent.</p> <p>Ved tilsmudsning af overfladen med kaffe, vin, cola, nikotin etc. fjernes dette ved at påføre brintoverilte 10 % opløsning med en forstøvningsflaske. Dette gøres en til to gange ind til misfarvning er væk.</p> <p>Ved andre mærker kan dette fjernes med medium hård viskelæder.</p> <p>Der må ikke skrubes på overfladen da dette kan medvirke til at loftet skal påføres ny puds på det beskadigede område.</p>
<b>Skader</b>	Ved huller påføres ny puds i det beskadigede område, og slibes efter tørring. Der er ikke brug for at hele fladen laves.
<b>Svær vedligehold</b>	Ved tilsmudsning / svær tilsmudsning, slibes loftet let med slibemaskine tilknyttet støvsuger, og korn 60/80 bruges. Ved ønske om ny farve / puds skal loftet pudses om. Dette kan kun udføres af autoriseret installatør. Dette foregår ved at loftet slibes let, og nyt tyndt lag påføres. Dette forringer ikke den akustiske effekt.
<b>Gode råd</b>	<p>Overfladen bør kun berøres med helt rene hænder eller med rene handsker. Overfladen må IKKE forsøges rengjort med vand eller rengøringsmidler.</p> <p>Ved tilsmudsning af overfladen som fx støv, fingeraftryk og lignende må man IKKE forsøge at gnide tilsmudsningen bort, da den vil blive masseret ind i overfladen. Slib let i overfladen med korn 60/80.</p> <p>Overfladen må IKKE forsøges malet med andre produkter end godkendt fra hz acoustic.</p>
<b>Fornyelse af overflade</b>	hz akustikpuds 03 er baseret på en overflade med fine fibre, som absorberer lyd. Størrelsen og antallet af fibre afhænger af det enkelte akustiksystem og afgør systemets absorptionsegenskaber. Derfor må hz akustikpuds IKKE males med konventionel maling. Ved ønske om ny farve/puds spørg hz acoustic.

Ved behov for yderligere information eller spørgsmål angående rengøring og vedligehold af hz system 3, 5, 7 og 11, bedes I kontakte hz acoustic på [www.hzas.dk](http://www.hzas.dk) eller tlf. +45 2849 4127.