



Produkt datablad

hz akustikpuds 03

Materialebasis:

Træ cellulose fiber på silikat dispersion (organisk binder uden opløsningsmidler).

Farve:

Standard hvid, NCS S 0500 - N, og kan tones i alle NCS of RAL farver.

Emballagestørrelse:

2,4 kg tør pulver og 1 l bindemiddel

Forbrug:

4-5 m² pr. sæt (2,4 kg pulver + 1 liter bindemiddel + 15 liter vand = 20 L)

MAL-kode (1993):

00 - 1

VOC indehold:

EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Brandklasse:

Klasse B1 (A2 ved færdig system)

pH-værdi

Ca. 5,0 - 7,0 ved 20 grader

Opbevaring:

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5 °C og max 30 °C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

Udførelse:

hz acoustics systemer kan kun udføres af autoriserede installatører. hz akustikpuds 03 kan bruges på flere underlag hz system tilbyder. Pudsen påføres maskinelt med specielt sprøjteudstyr. Spørg hz acoustic. hz akustikpuds 03 blandes i en 65 l balje med 1 pose pulver, 1 liter bindemiddel samt 15 liter rent vand. Der bruges en elektrisk rustfri mikser, og skal mixes i minimum i 3 minutter. Læs leverandør instruktioner.

Bearbejdnings- (åbningstid):

4-5 timer pr. m².

Forhold på pladsen:

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 20- og 30 grader celsius. Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring. Bruges affugter eller god tør ventilation til tørring, da normal tørretid er 2-3 dage.

Tørretid:

Ca. 2-3 dage ved 20 grader celsius og max 60% RF.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.
