

Hz Akustikplade 015



Anvendelsesområde

Hz akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære minimum 10 kg/m².

Materialebasis

Basotect, Polymert skum på melaminharpiks basis.

Opbevaring

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Placer plader på byggeplads 2-3 dage inden opstart for at fugtstabilisere plader.

Udførelse

Underlag skal være jævnt, tørt, fri for fedt og løse bestanddele. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med Hz pudsgrunder. Tidligere malede samt nye overflader skal grundes Hz pudsgrunder. Hz akustikplader fuldklæbes med Hz lim, forbrug 0,600 – 0,800 kg/m². Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid

Ved 20 grader celsius og 50% RF er klæber stabil efter 15-20 min, og gennemhærdet efter et døgn.

Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 015



Hz ACOUSTIC

Specifikationer


Pladetykkelse	10 mm
Pladeformat	1200 x 600 mm (0,72 m ²)
Forbrug	1,39 plade pr m ²
Farve	Lys blå
Brandklasse	B-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 015

- med Hz Akustikpuds 03

(Hz)	(α)
125	0,255
160	0,380
200	0,501
250	0,495
315	0,485
400	0,485
500	0,475
630	0,475
800	0,621
1000	0,889
1250	0,810
1600	0,577
2000	0,606
2500	0,700
3150	0,650
4000	0,600
5000	

Lydtest iht. C42309A



Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Akustikplade 015



Hz Akustikpuds 03